Exelene® LLDPE 1900

المصنع	Montachem International, Inc.	**الفئة**	mLLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

التطبيقات: أغشية التعبئة والتغليف، والأغشية الزراعية، والتعبئة والتغليف العامة، والأغشية المنفوخة، وأكياس الخبز، وأكياس القمامة، وبطانات علب القمامة، والتعبئة والتغليف متعددة الطبقات الخصائص: راتنج Exelene LLDPE 1900 يلبي متطلبات القسم 177.1520، الفقرة C، من الفصل 21 المسمى "بوليمرات الأوليفين" من مدونة اللوائح الفيدرالية لإدارة الغذاء والدواء FDA، لاستخدامه مع ملامسة الأغذية المباشرة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	كثافة منخفضة	-	-
الاستخدامات	أكياس	-	-
	تغليف المواد الغذائية	-	-
	تطبيقات خدمة الطعام	-	-
	تطبيقات غذائية غير محددة	-	-
	التعبئة والتغليف	-	-
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c)	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ بثق الأفلام	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.917 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الانحناء		-	ASTM D882
	179 MPa	25961.8 psi	-
	172 MPa	24946.54 psi	-
قوة الشد		-	-
	8.76 MPa	1270.53 psi	ASTM D882
	8.41 MPa	1219.77 psi	ASTM D882
	45.3 MPa	6570.22 psi	ASTM D882A
	31.8 MPa	4612.21 psi	ASTM D882A
استطالة الشد		-	ASTM D882A
	470 %	-	-
	550 %	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	580 g	20.46 oz	ASTM D1709A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	119 C°	246.2 F°	DSC

الخواص البصرية			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	42	-	ASTM D2457

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.