CLEARTUF TURBO II

المصنع	M&G Gruppo Mossi & Ghisolfi	**الفئة**	PET
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

CLEARTUF TURBO II راتينج البوليستر هو راتينج بوليمر مشترك من البولي إيثيلين تيريفثاليت يعتمد على TPA ومصمم خصيصًا للاستخدام في إنتاج الزجاجات لسوق المياه المعدنية. وهو عبارة عن بوليمر منخفض الوزن الجزيئي بلزوجة جوهرية تبلغ 0.74 (IV). تم تصميم CLEARTUF TURBO II راتينج البوليستر لتوفير خصائص حاوية مرغوبة للغاية، بما في ذلك الوضوح واللمعان واللون الجيد. تم تصميم CLEARTUF TURBO II راتينج البوليستر بنظام محفز ومثبت خاص يوفر الاحتفاظ بالخصائص أثناء المعالجة. يتيح هذا الثبات الفائق أيضًا استخدام ظروف التجفيف المطلوبة دون التأثير على اللون أو الوزن الجزيئي. يمكن أيضًا معالجة CLEARTUF TURBO II راتينج البوليستر في درجات حرارة أقل مقارنة بدرجات الزجاجات النموذجية الأخرى.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت المعالجة	-	-
الميزات	وزن جزيئي منخفض	-	-
	بوليمر مشترك	-	-
	ثبات معالجة جيد	-	-
	تلوين جيد	-	-
	تعريف، عالي	-	-

الاستخدامات

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	زجاجة حاوية	- -	- -
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	248 °C	478.4 °F	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	177 °C	350.6 °F	-
وقت التجفيف	hr	-	-
نقطة الندى	-29.0 °C	-20.2 °F	-
الحد الأقصى المقترح للرطوبة	3.0E-3 %	-	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	°C	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.