COBITECH 2

المصنع	M&G Gruppo Mossi & Ghisolfi	**الفئة**	PET
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

راتنج COBITECH 2 عبارة عن بوليمر PET مشترك، يعتمد على حمض التيريفثاليك. إن قوة انصهاره العالية تجعله مناسبًا تمامًا لإنتاج الصفائح والألواح واللوحات والملامح والخرز الموسعة. يمكن تشكيل الصفائح الرغوية بالحرارة. بعد التبلور، يمكن للمنتجات الرغوية أن تتحمل درجة حرارة تتجاوز 200 درجة مئوية (390 درجة فهرنهايت) لفترة قصيرة وهي عرضة للتشطيب الميكانيكي. يمكن إعادة استخدام قصاصات المنتجات الرغوية التي تم الحصول عليها بواسطة COBITECH 2 في البثق دون فقدان كبير في I.V. تم تصميم COBITECH 2 أيضًا للتطبيقات التي تتطلب قوة انصهار عالية، مثل الأغشية المنفوخة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك قوة انصهار جيدة	- -	- -
الاستخدامات	رغوة ورقة مظهر	- - -	- - -
الأشكال	جسيم	-	-

طريقة المعالجة

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	بثق	-	-
	التشكيل الحراري	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية	0.88 g/cm³	-	ASTM D1895
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	14 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	248 C°	478.4 F°	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.