NAXALOY® 770 GF16

المصنع	MRC Polymers, Inc.	**الفئة**	PC+ABS
المادة المالئة	16% ألياف زجاجية	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مزيد من المعلومات والتفاصيل متاحة عند الطلب.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	ألياف زجاجية، 16% حشو بالوزن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.24 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	3.0 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب	0.20-0.30 %	-	ASTM D955
صلابة روكويل	121	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	97.0 MPa	14068.69 psi	ASTM D638
معامل الانحناء	4760 MPa	690380.88 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	148 MPa	21465.62 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	96 J/m 110 J/m	- 1.8 ft·lb/in 2.06 ft·lb/in	ASTM D256 - -
صدمة إيزود غير المحززة	590 J/m	11.05 ft·lb/in	ASTM D256
صدمة السهم الآلية	4.40 J 5.10 J	- - -	ASTM D3763 - -

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	138 C° 129 C°	- 280.4 F° 264.2 F°	ASTM D648 - -
درجة حرارة تليين فيكات	139 C° 129 C°	- 282.2 F° 264.2 F°	- ASTM D1525 ASTM D1525

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
القابلية للاشتعال	SE	-	FMVSS 302

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.