NAXALOY® 780 GF11

المصنع	MRC Polymers, Inc.	**الفئة**	PC+PBT
المادة المالئة	11% ألياف زجاجية	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مقاومة كيميائية جيدة، مقاومة للصدمات والحرارة، مواد تشحيم داخلية وخارجية، مثبت للأشعة فوق البنفسجية وتعديلات أخرى. مزيد من المعلومات والتفاصيل متاحة عند الطلب.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	ألياف زجاجية، 11% حشو بالوزن	-	-
المواد المضافة	مادة تشحيم مثبت للأشعة فوق البنفسجية	- -	- -
الميزات	مقاومة كيميائية جيدة مقاومة جيدة للصدمات مشحم مقاومة حرارة متوسطة	- - - -	- - - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.27 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	18 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
انكماش القالب	% 0.40-0.60	-	ASTM D955

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 78.0	psi 11312.96	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 3750	psi 543892.5	ISO 178
إجهاد الانحناء	MPa 117	psi 16969.45	ISO 178
قوة صدمة إيزود المحززة	kJ/m² 8.0	ft·lb/in² 3.81	ISO 180

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	C° 108	F° 226.4	-
	C° 99.0	F° 210.2	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.