

CERTENE™ HHP-849

HDPE, HMW	الفئة	Muehlstein	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

HHP-849 عبارة عن درجة أولية معتمدة، ذات لون طبيعي تعتمد على هيكسين كوبوليمر، ومصممة لبثق الأنابيب. يفي HHP-849 بمتطلبات خدمة أنابيب الضغط وغير المضغوطة PE-3408 من أقطار تتراوح من 1 إلى 64 بوصة ويتميز بأداء جيد لقوة الشد الحلقي على المدى الطويل للتطبيقات بما في ذلك أنابيب مياه الشرب البلدية وأنابيب الغاز وأنابيب إعادة التبطين والأنابيب الصناعية والتعدين وأنابيب العواصف والصرف الصحي. درجة حرارة معالجة HHP-849 هي 365 درجة إلى 390 درجة فهرنهايت (185 درجة إلى 199 درجة مئوية). يفي HHP-849 بجمع متطلبات PE 235 - ASTM-D4976 ومعياري NSF 14/61.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	بوليمر مشترك	الميزات
-	-	مونومر هيكسين مشترك	
-	-	قوة جيدة	
-	-	تطبيق صناعي	الاستخدامات
-	-	Piping system	
-	-	تطبيق التعدين	
-	-	خط الوقود	
-	-	منتجات الحمامات	
-	-	تطبيق مياه الشرب	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	ASTM D 4976-PE235	تصنيفات الوكالة
-	-	NSF 14	
-	-	NSF 61	
-	-	PPI PE-3408	
-	-	لون طبيعي	المظهر
-	-	جسيم	الأشكال
-	-	Pipeline extrusion molding	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.949	الكثافة
ASTM D1238	-		معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ASTM D1238	-	g/10 0.080	
ASTM D1238	-	min	
		g/10 min 8.0	
ASTM D1693C	-	hr	مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 3335.87	MPa 23.0	قوة الشد
ASTM D638	-	% 850	استطالة الشد
ASTM D790	psi 123282.3	MPa 850	معامل الانحناء
ASTM F1473	-	hr	انتشار الشق البطيء PENT
ASTM D256	ft·lb/in 0.693	J/m 37	صدمة إيزود المحززة

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D3350	-	PE 345464A	تصنيف الوحدة
-	-		غير معروف

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D746	-	C°	درجة حرارة الهشاشة
ASTM D1525	F° 255.2	C° 124	درجة حرارة تليين فيكات

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	C°	درجة حرارة المصهور

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.