

CERTENE™ HR-242U

HDPE, HMW	الفئة	Muehlstein	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

HR-242U هو راتينج بوليمر مشترك معتمد يستخدم الهكسان كمونومر مشترك، مع مادة مضافة للأشعة فوق البنفسجية (UV)؛ مصمم للقوية الدورانية، وتطبيقات الخزانات الكبيرة الخاصة. HR-242U مثبت بالأشعة فوق البنفسجية UV ومتوفر في مسحوق 35 شبكة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مثبت للأشعة فوق البنفسجية	المواد المضافة
-	-	بوليمر مشترك	الميزات
-	-	خزان مياه	الاستخدامات
-	-	مسحوق	الأشكال
-	-	قوية دورانية	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
----------	--------------------	---------------	---------

g/cm³ 0.942

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-		الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 2.0 min	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ASTM D1693A	-	hr 780	مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي

الخواص الميكانيكية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 3480.91	MPa 24.0	قوة الشد
ASTM D638	-	% 11	استطالة الشد
ASTM D790	psi 149389.14	MPa 1030	معامل الانحناء
ASTM D256	ft·lb/in 0.9365	J/m 50	صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	F° 152.6	C° 67.0	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

أخرى

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.