

## CERTENE™ LDF-0422B

LDPE	الفئة	Muehlstein	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

## وصف المنتج

LDF-0422B عبارة عن راتينج أولي معتمد مصمم للأغشية المنفوخة التي تتطلب قوة جيدة وانكماش ممتاز وبصريات جيدة ومقاومة للتآكل. تشمل التطبيقات النموذجية التعبئة والتغليف شديدة التحمل، والتغليف المنكماش، وفيلم C&A وبطانات الحاويات. يتميز بسهولة المعالجة مع الحد الأدنى الموصى به لسمك الفيلم 2 مل. لا يحتوي LDF-0422B على مادة مانعة للانزلاق ومستوى متوسط من المادة المانعة للاتصاق. يتوافق LDF-0422B مع لائحة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 21CFR 177.1520 (c) 2.2، وشروط الاستخدام B-H.

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقاومة التكتل معتدلة	المواد المضافة
-	-	بصري	الميزات
-	-	قابلية تشغيل جيدة	
-	-	قوة جيدة	
-	-	مقاومة جيدة للتآكل	
-	-	مطابقة التعرض للأغذية	
-	-	مقاومة التكتل معتدلة	
-	-	التعبئة والتغليف	الاستخدامات
-	-	أفلام	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	تَبْطِين	
-	-	فيلم قابل للانكماش	
-	-	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.2 شروط الاستخدام B-H	تصنيفات الوكالة
-	-	جسيم	الأشكال
-	-	فيلم النفخ	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm <sup>3</sup> 0.922	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 0.40	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	mil 1.97	µm 50	سمك الفيلم - المُختبر
-	-	الحد الأدنى 2 ميل	سمك الفيلم - الموصى به / المتوفر
ASTM D1709	oz 7.76	g 220	صدمة السقوط الحر (Dart Drop)
ASTM D1922	-	-	قوة التمزق إلمندورف
ASTM D1922	oz 3.88	g 110	
ASTM D1922	oz 4.59	g 130	

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1525	F° 208.4	C° 98.0	درجة حرارة تليين فيكات

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D3418	F° 231.8	C° 111	ذروة درجة حرارة الانصهار

  

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-	104	اللمعان
ASTM D1003	-	% 6.5	الضبابية (Haze)

  

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف

## Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian : العنوان / Address  
District, Shanghai 201400, P.R.China

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact  
المسؤول:

sales@su-jiao.com : البريد / Email

www.polymersdata.com : الموقع / Website

86-134-2475-5533+ : الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.