

CERTENE™ LDF-0422J

LDPE	الفئة	Muehlstein	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

LDF-0422J عبارة عن راتينج أولي معتمد مصمم للأفلام المنفوخة التي تتطلب قوة جيدة وانكماشًا ممتازًا ومقاومة جيدة للتآكل. تشمل التطبيقات النموذجية التعبئة والتغليف شديدة التحمل، والتغليف بالانكماش، وأفلام C&A وبطانات الحاويات. يتميز بسهولة المعالجة مع الحد الأدنى الموصى به لسمك الفيلم 2 مل. لا يحتوي LDF-0422J على مواد مانعة للانزلاق ومستوى عالٍ من المواد المضادة للالتصاق. يتوافق LDF-0422J مع لائحة إدارة الغذاء والدواء 2.2 (c) 21CFR 177.1520، وشروط الاستخدام B-H.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقاومة عالية للتكتل	المواد المضافة
-	-	مقاومة عالية للتكتل	الميزات
-	-	قابلية تشغيل جيدة	
-	-	قوة جيدة	
-	-	مقاومة جيدة للتآكل	
-	-	مطابقة التعرض للأغذية	
-	-	التعبئة والتغليف أفلام	الاستخدامات
-	-		
-	-		
-	-		

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	تَبْطِين فيلم قابل للانكماش	
-	-	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.2 الشروط الاستخدام B-H	تصنيفات الوكالة
-	-	جسيم	الأشكال
-	-	فيلم النفخ	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.923	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 0.40	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	mil 1.97	µm 50	سمك الفيلم - المُختبر
-	-	الحد الأدنى 2 ميل	سمك الفيلم - الموصى به / المتوفر
ASTM D1709	oz 6.0	g 170	صدمة السقوط الحر (Dart Drop)
ASTM D1922	-	-	قوة التمزق إلمندورف
ASTM D1922	oz 4.94	g 140	
ASTM D1922	oz 4.59	g 130	

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1525	F° 210.2	C° 99.0	درجة حرارة تليين فيكات

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D3418	F° 231.8	C° 111	ذروة درجة حرارة الانصهار

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-	89	اللمعان
ASTM D1003	-	% 11	الضبابية (Haze)

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian : العنوان / Address
District, Shanghai 201400, P.R.China

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com : البريد / Email

www.polymersdata.com : الموقع / Website

86-134-2475-5533+ : الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.