

CERTENE™ LDF-222A

LDPE	الفئة	Muehlstein	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

LDF-222A عبارة عن راتينج أساسي معتمد مصمم خصيصًا لإنتاج أفلام منفوخة عالية الوضوح لتعبئة المواد التي تتطلب بصريات جيدة مثل المنتجات المخبوزة وأكياس السندويشات وأكياس المنتجات الخفيفة وورق التواليت والمنسوجات. يتميز LDF-222A بسهولة المعالجة، والتوازن الأمثل لقوة الفيلم، والصلابة، وقابلية الفتح الجيدة، وقابلية الإغلاق الممتازة. الحد الأقصى الموصى به لسحب الفيلم هو 1.0 مل. لا يحتوي LDF-222A على أي انزلاق ولا مضاد تكتل.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	كثافة منخفضة	الميزات
-	-	صلب، جيد	
-	-	بصري	
-	-	قابلية تشغيل جيدة	
-	-	قوة جيدة	
-	-	تعريف، عالي	
-	-	أفلام	الاستخدامات
-	-	أكياس	
-	-	تطبيقات النسيج	
-	-	تغليف المواد الغذائية	
-	-	جسيم	الأشكال

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	فيلم النفخ	طريقة المعالجة
الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.922	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 2.0	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	mil 1.26	µm 32	سمك الفيلم - المُختبر
ASTM D882	-	-	المعامل القاطع
ASTM D882	psi 33938.89	MPa 234	
ASTM D882	psi 35969.42	MPa 248	
ASTM D882	-	-	قوة الشد
ASTM D882	psi 1450.38	MPa 10.0	
ASTM D882	psi 1595.42	MPa 11.0	
ASTM D882	psi 3770.99	MPa 26.0	
ASTM D882	psi 2175.57	MPa 15.0	
ASTM D882	-	-	استطالة الشد
ASTM D882	-	% 180	
ASTM D882	-	% 550	
ASTM D1709A	oz 3.0	g 85	صدمة السقوط الحر (Dart Drop)
ASTM D1922	-	-	قوة التمزق إلمندورف
ASTM D1922	oz 19.05	g 540	
ASTM D1922	oz 5.64	g 160	

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-	75	اللمعان
ASTM D1003	-	% 5.3	الضبابية (Haze)
أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف
معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	C°	درجة حرارة المصهور

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد / Email

www.polymersdata.com / الموقع / Website

86-134-2475-5533+ / الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.