

## CERTENE™ LDF-224C

LDPE	الفئة	Muehlstein	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

## وصف المنتج

LDF-224C عبارة عن راتينج أساسي معتمد مصمم خصيصًا لإنتاج أفلام منفوخة عالية الوضوح لتعبئة المواد التي تتطلب بصريات جيدة مثل المنتجات المخبوزة وأكياس السندويشات وأكياس المنتجات الخفيفة وورق التواليت والمنسوجات. يتميز LDF-224C بسهولة المعالجة، والتوازن الأمثل لقوة الفيلم، والصلابة، وقابلية الفتح الجيدة، وقابلية الإغلاق الممتازة. الحد الأقصى الموصى به لسحب الفيلم هو 1.0 مل. يحتوي LDF-224C على انزلاق متوسط ومضاد تكتل متوسط.

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقاومة التكتل معتدلة	المواد المضافة
-	-	نعومة معتدلة	
-	-	كثافة منخفضة	الميزات
-	-	صلب، جيد	
-	-	بصري	
-	-	قابلية تشغيل جيدة	
-	-	قوة جيدة	
-	-	تعريف، عالي	
-	-	مقاومة التكتل معتدلة	
-	-	نعومة معتدلة	الاستخدامات
-	-	-	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	أفلام	
-	-	أكياس	
-	-	تطبيقات النسيج	
-	-	تغليف المواد الغذائية	
-	-	جسيم	<b>الأشكال</b>
-	-	فيلم النفخ	<b>طريقة المعالجة</b>
الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm <sup>3</sup> 0.924	<b>الكثافة</b>
ASTM D1238	-	g/10 min 2.0	<b>معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)</b>
الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	mil 1.26	μm 32	<b>سمك الفيلم - المُختبر</b>
ASTM D882	-		<b>المعامل القاطع</b>
ASTM D882	psi 33938.89	MPa 234	
ASTM D882	psi 35969.42	MPa 248	
ASTM D882	-		<b>قوة الشد</b>
ASTM D882	psi 1450.38	MPa 10.0	
ASTM D882	psi 1595.42	MPa 11.0	
ASTM D882	psi 3770.99	MPa 26.0	
ASTM D882	psi 2175.57	MPa 15.0	
ASTM D882	-		<b>استطالة الشد</b>
ASTM D882	-	% 180	
ASTM D882	-	% 550	
ASTM D1709A	oz 3.0	g 85	<b>صدمة السقوط الحر (Dart Drop)</b>
<b>قوة التمزق إلمندورف</b>			

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1922	-	-	-
ASTM D1922	oz 19.05	g 540	-
ASTM D1922	oz 5.64	g 160	-

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-	75	اللمعان
ASTM D1003	-	% 5.5	الضبابية (Haze)

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	C°	درجة حرارة المصهور

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd**  
**والتصدير المحدودة** **شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد**

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email:** sales@su-jiao.com

**الموقع / Website:** www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.