

CERTENE™ LDF-622A

LDPE	الفئة	Muehlstein	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

LDF-622A هي درجة أولية معتمدة مصممة خصيصًا للأفلام المنفوخة والقولبة بالحقن. يتميز LDF-622A بسهولة المعالجة والصلابة الجيدة والمتانة والسحب. تُظهر الأفلام المنفوخة LDF-622A خصائص ميكانيكية جيدة، ومقاومة للثقوب الدقيقة، وأداء ممتاز للإغلاق الحراري. تشمل التطبيقات الأفلام ذات الأغراض العامة، وأكياس الملابس والمنتجات بالإضافة إلى الأغذية والأغذية والسدادات العلوية. الحد الأقصى الموصى به لسحب الفيلم هو 0.5 مل. لا يحتوي LDF-622A على مواد مانعة للانزلاق أو الالتصاق، ويتوافق مع لائحة إدارة الغذاء والدواء CFR 177.1520 (c) 2.2 ومعظم اللوائح الدولية المتعلقة باستخدام البولي إيثيلين في ملامسة المواد الغذائية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	كثافة منخفضة	الميزات
-	-	صلب، جيد	
-	-	قابلية تشغيل جيدة	
-	-	تقشير جيد	
-	-	قابلية جيدة للإحكام الحراري	
-	-	متانة جيدة	
-	-	مطابقة التعرض للأغذية	
-	-	أفلام	الاستخدامات
-	-	أكياس	
-	-	درع	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	تغليف المواد الغذائية	هيكل
-	-		
-	-	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.2	تصنيفات الوكالة
-	-	جسيم	الأشكال
-	-	فيلم النفخ	طريقة المعالجة
-	-	قوية بالحقن	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.922	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 6.5	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	-		قوة الشد
ASTM D638	psi 1015.27	MPa 7.00	
ASTM D638	psi 1160.3	MPa 8.00	
ASTM D882	-		
ASTM D882	psi 2610.68	MPa 18.0	
ASTM D882	psi 2610.68	MPa 18.0	
ASTM D790	psi 33648.82	MPa 232	معامل الانحناء
-	mil 0.9843	μm 25	سمك الفيلم - المُختبر
ASTM D882	-		استطالة الشد
ASTM D882	-	% 330	
ASTM D882	-	% 600	
ASTM D1709A	oz 2.12	g 60	صدمة السقوط الحر (Dart Drop)

قوة التمزق إلمندورف

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1922	-	-	-
ASTM D1922	oz 12.34	g 350	-
ASTM D1922	oz 4.23	g 120	-

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D746	F° 76.0-	C° 60.0-	درجة حرارة الهشاشة

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-	75	اللمعان
ASTM D1003	-	% 5.5	الضبابية (Haze)

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.