

CERTENE™ LDF-720A (BF)

LDPE	الفئة	Muehlstein	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

LDF-720A عبارة عن راتنج أولي معتمد مصمم خصيصًا لإنتاج أفلام منفوخة عالية الوضوح وذات مقياس رقيق وعالي السحب. يتميز LDF-720A بمزيج ممتاز من سهولة المعالجة بمعدلات بثق عالية وتوازن جيد جدًا لخصائص الفيلم الميكانيكية. تُظهر الأفلام ثباتًا جيدًا جدًا في اللون وأداءً فائقًا للإغلاق الحراري. تشمل تطبيقات LDF-720A الأفلام الخاصة بغسيل الملابس وتنظيفها الجاف، وأكياس أعطية أشجار الموز، وأكياس المنتجات. الحد الأقصى الموصى به لسحب الفيلم هو 0.5 مل. لا يحتوي LDF-720A على مواد مانعة للانزلاق أو الالتصاق. يتوافق LDF-720A مع لائحة إدارة الغذاء والدواء 21CFR 177.1520 (c) 2.2 ومعظم اللوائح الدولية المتعلقة باستخدام البولي إيثيلين في ملامسة المواد الغذائية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	قابلية تشغيل جيدة	الميزات
-	-	تقشير جيد	
-	-	قابلية جيدة للإحكام الحراري	
-	-	ثبات لون جيد	
-	-	مطابقة التعرض للأغذية	
-	-	أفلام	الاستخدامات
-	-	تغليف المواد الغذائية	
-	-	كيس غسيل	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.2	تصنيفات الوكالة
-	-	جسيم	الأشكال
-	-	فيلم النفخ	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.922	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 7.0	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	mil 0.9843	μm 25	سمك الفيلم - المُختبر
ASTM D882	-	-	المعامل القاطع
ASTM D882	psi 33068.66	MPa 228	
ASTM D882	psi 40030.49	MPa 276	
ASTM D882	-	-	قوة الشد
ASTM D882	psi 1399.62	MPa 9.65	
ASTM D882	psi 1299.54	MPa 8.96	
ASTM D882	psi 3002.29	MPa 20.7	
ASTM D882	psi 2103.05	MPa 14.5	
ASTM D882	-	-	استطالة الشد
ASTM D882	-	% 150	
ASTM D882	-	% 500	
ASTM D1709A	oz 1.06	g 30	صدمة السقوط الحر (Dart Drop)
ASTM D1922	-	-	قوة التمزق إلمندورف
ASTM D1922	oz 5.29	g 150	
ASTM D1922	oz 3.88	g 110	

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-	70	اللمعان
ASTM D1003	-	% 6.5	الضبابية (Haze)
أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.