

## CERTENE™ LDF-720A

LDPE	الفئة	Muehlstein	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

## وصف المنتج

LDF-720A عبارة عن راتنج طلاء بالبتق أولي معتمد مصمم خصيصًا لتوفير أداء أمثل للتقلص والسحب مع الحد الأدنى من المساهمة في الطعم / الرائحة. يستخدم LDF-720A في تطبيقات التعبئة المرنة وطلاء ألواح الورق مثل السوائل / العصائر وأنايب التغليف وأكياس التوابل وتعبئة الأطعمة الجافة والخفيفة وأكياس السكر ومخزون الأغذية. الحد الأقصى الموصى به لسرعة الخط LDF-720A هو 1500 قدم في الدقيقة (457 متر / دقيقة) بوزن طلاء لا يقل عن 4.4 رطل / رزمة (7 جم / م<sup>2</sup>). لا يحتوي LDF-720A على مواد مانعة للانزلاق أو الالتصاق. يتوافق LDF-720A مع لائحة إدارة الغذاء والدواء 2.2 (c) 21CFR177.1520 ومعظم اللوائح الدولية المتعلقة باستخدام البولي إيثيلين في ملامسة المواد الغذائية.

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	نقل رائحة أقل	الميزات
-	-	نقل طعم أقل	
-	-	تقشير جيد	
-	-	مرونة جيدة	
-	-	انكماش منخفض	
-	-	مطابقة التعرض للأغذية	
-	-	تغليف المواد الغذائية	الاستخدامات
-	-	تطبيق الطلاء	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.2	تصنيفات الوكالة
-	-	جسيم	الأشكال
-	-	طلاء البثق	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm <sup>3</sup> 0.922	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 7.0	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	mil 0.9843	μm 25	سمك الفيلم - المُختبر
ASTM D882	-	-	المعامل القاطع
ASTM D882	psi 33068.66	MPa 228	
ASTM D882	psi 40030.49	MPa 276	
ASTM D882	-	-	قوة الشد
ASTM D882	psi 1399.62	MPa 9.65	
ASTM D882	psi 1299.54	MPa 8.96	
ASTM D882	psi 3002.29	MPa 20.7	
ASTM D882	psi 2103.05	MPa 14.5	
ASTM D882	-	-	استطالة الشد
ASTM D882	-	% 150	
ASTM D882	-	% 500	
ASTM D1709A	oz 1.06	g 30	صدمة السقوط الحر (Dart Drop)
ASTM D1922	-	-	قوة التمزق إلمندورف
ASTM D1922	oz 5.29	g 150	
ASTM D1922	oz 3.88	g 110	

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-	70	اللمعان
ASTM D1003	-	% 6.5	الضبابية (Haze)

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	m/sec 7.6	السرعة القصوى لخط الإنتاج
-	lb/ft <sup>2</sup> 0.001475	g/m <sup>2</sup> 7.2	الحد الأدنى لوزن الطلاء

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China / العنوان: Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact  
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد: Email

www.polymersdata.com / الموقع: Website

86-134-2475-5533+ / الجوال: Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.