

CERTENE™ LDF-722F

LDPE	الفئة	Muehlstein	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

LDF-722F عبارة عن راتينج أولي معتمد مصمم خصيصًا لإنتاج أفلام منفوخة عالية الوضوح وذات مقياس رقيق وعالي السحب. يتميز LDF-722F بمزيج ممتاز من سهولة المعالجة بمعدلات بثق عالية وتوازن جيد جدًا لخصائص الفيلم الميكانيكية. تُظهر الأفلام ثباتًا جيدًا جدًا في اللون وأداءً فائقًا للإغلاق الحراري. تشمل تطبيقات LDF-722F الأفلام الخاصة بغسيل الملابس وتنظيفها الجاف، وأكياس أغذية أشجار الموز، وأكياس المنتجات. الحد الأقصى الموصى به لسحب الفيلم هو 0.5 مل. يحتوي LDF-722F على نسبة عالية من مواد منع الانزلاق والالتصاق. يتوافق LDF-722F مع لائحة إدارة الغذاء والدواء 2.2 (c) 21CFR 177.1520 ومعظم اللوائح الدولية المتعلقة باستخدام البولي إيثيلين في ملامسة المواد الغذائية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	نعومة عالية	المواد المضافة
-	-	مقاومة عالية للتكتل	
-	-	نعومة عالية	الميزات
-	-	مقاومة عالية للتكتل	
-	-	قابلية تشغيل جيدة	
-	-	تقشير جيد	
-	-	قابلية جيدة للإحكام الحراري	
-	-	ثبات لون جيد	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	تعريف، عالي	الاستخدامات
-	-	مطابقة التعرض للأغذية	
-	-	تغليف المواد الغذائية	تصنيفات الوكالة
-	-	كيس غسيل	
-	-	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.2	الأشكال
-	-	جسيم	
-	-	فيلم النفخ	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.922	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 7.0	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	mil 0.9843	µm 25	سمك الفيلم - المُختبر
ASTM D882	-	-	المعامل القاطع
ASTM D882	psi 33068.66	MPa 228	
ASTM D882	psi 40030.49	MPa 276	
ASTM D882	-	-	قوة الشد
ASTM D882	psi 1399.62	MPa 9.65	
ASTM D882	psi 1299.54	MPa 8.96	
ASTM D882	psi 3002.29	MPa 20.7	
ASTM D882	psi 2103.05	MPa 14.5	
ASTM D882	-	-	استطالة الشد
ASTM D882	-	% 150	
ASTM D882	-	% 500	
ASTM D1709A	oz 1.06	g 30	صدمة السقوط الحر (Dart Drop)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1922	-		قوة التمزق إلمندورف
ASTM D1922	oz 5.29	g 150	
ASTM D1922	oz 3.88	g 110	

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-	70	اللمعان
ASTM D1003	-	% 6.5	الضبابية (Haze)

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-		غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.