

CERTENE™ LDI-3524

LDPE	الفئة	Muehlstein	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

LDI-3524 هي درجة أولية معتمدة مصممة لتطبيقات قلبية الحقن عالية التدفق. يتميز LDI-3524 بسهولة المعالجة، ومرونة ممتازة، ومقاومة التشوه. تشمل تطبيقات LDI-3524 الأغشية والأغشية والسدادات. يتوافق LDI-3524 مع لائحة إدارة الغذاء والدواء 2.2 (c) 21CFR 177.1520 (شروط الاستخدام من B إلى H) ومعظم اللوائح الدولية المتعلقة باستخدام البولي إيثيلين في ملامسة المواد الغذائية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقاومة الانحناء	الميزات
-	-	قابلية تشغيل جيدة	
-	-	مرونة جيدة	
-	-	سيولة عالية	
-	-	مطابقة التعرض للأغذية	
-	-	غطاء	الاستخدامات
-	-	درع	
-	-	هيكل	
-	-	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.2 1	تصنيفات الوكالة
-	-	جسيم	الأشكال

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	قابلة بالحقن	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.924	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 35	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 1595.42	MPa 11.0	قوة الشد
ASTM D638	-	% 150	استطالة الشد
ASTM D790	psi 48007.58	MPa 331	معامل الانحناء

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D746A	F° 43.96-	C° 42.2-	درجة حرارة الهشاشة
ASTM D1525	F° 197.6	C° 92.0	درجة حرارة تليين فيكات

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.