

CERTENE[®] LLGF-120B

LLDPE	الفئة	Muehlstein	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

LLGF-120B هو راتينج معتمد مع أوكتين-كومونومر، ومصمم لإنتاج أفلام منفوخة تتطلب متانة وقابلية ختم ممتازة، وقابلية معالجة سهلة. تشمل تطبيقات LLGF-120B أكياس الشحن شديدة التحمل وتعبئة المواد الغذائية وأفلام التجميد. لا يحتوي LLGF-120B على مواد مانعة للانزلاق، ومادة مانعة للالتصاق متوسطة ويحتوي على مساعد معالجة. يتوافق LLGF-120B مع لائحة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 21CFR 177.1520(c)3.1a.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	بوليمر مشترك	الميزات
-	-	قابلية تشغيل جيدة	
-	-	قابلية جيدة للإحكام الحراري	
-	-	متانة جيدة	
-	-	مطابقة التعرض للأغذية	
-	-	أوكتين كومونومر	
-	-	التعبئة والتغليف	الاستخدامات
-	-	أفلام	
-	-	تغليف المواد الغذائية	
-	-	كيس تعبئة ثقيل	
-	-	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1a	تصنيفات الوكالة

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	جسيم	الأشكال
-	-	فيلم النفخ	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.920	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 1.0	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	mil 0.9843	μm 25	سمك الفيلم - المُختبر
ASTM D882	-	-	المعامل القاطع
ASTM D882	psi 25381.65	MPa 175	
ASTM D882	psi 28282.41	MPa 195	
ASTM D882	-	-	قوة الشد
ASTM D882	psi 1450.38	MPa 10.0	
ASTM D882	psi 1450.38	MPa 10.0	
ASTM D882	psi 6961.82	MPa 48.0	
ASTM D882	psi 4496.18	MPa 31.0	
ASTM D882	-	-	استطالة الشد
ASTM D882	-	% 470	
ASTM D882	-	% 650	
ASTM D1709A	oz 9.52	g 270	صدمة السقوط الحر (Dart Drop)
ASTM D1922	-	-	قوة التمزق إلمندورف
ASTM D1922	oz 14.11	g 400	
ASTM D1922	oz 21.16	g 600	

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-	60	اللمعان
ASTM D1003	-	% 10	الضبابية (Haze)
أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China / العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد / Email

www.polymersdata.com / الموقع / Website

86-134-2475-5533+ / الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.