

CERTENE® LLHF-0826A

LLDPE	الفئة	Muehlstein	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

LLHF-0826A هو إيثيلين-هكسين كوبوليمر معتمد ومصمم لإنتاج أفلام منفوخة ذات قوة فائقة وصلابة عالية. يتميز LLHF-0826A بقابلية معالجة جيدة وتظهر الأفلام قوة تأثير عالية ومقاومة زحف استثنائية ومقاومة شد وتمزق جيدة. تشمل التطبيقات الرئيسية لـ LLHF-0826A الأكياس شديدة التحمل وأكياس الشحن والبطانات عالية القوة وأكياس البقالة وأفلام تغليف الأطعمة المجمدة. الحد الأقصى الموصى به لسحب الفيلم هو 0.5 مل. لا يحتوي LLHF-0826A على مواد مانعة للانزلاق أو الالتصاق. يتوافق LLHF-0826A مع لائحة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (3.2(a) 21CFR 177.1520 (c)) ومعظم اللوائح الدولية المتعلقة باستخدام البولي إيثيلين في ملامسة المواد الغذائية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	صلب، جيد	الميزات
-	-	قوة عالية	
-	-	بوليمر مشترك	
-	-	مونومر هيكسين مشترك	
-	-	مقاومة الصدمات، عالية	
-	-	قابلية تشغيل جيدة	
-	-	مقاومة جيدة للزحف	
-	-	مقاومة تمزق جيدة	
-	-	مطابقة التعرض للأغذية	

الاستخدامات

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	التعبئة والتغليف	تصنيفات الوكالة
-	-	أفلام	
-	-	تَبْطِين	
-	-	أكياس	
-	-	كيس تعبئة ثقيل	
-	-	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a	تصنيفات الوكالة
-	-	جسيم	الأشكال
-	-	فيلم النفخ	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.926	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 0.80	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	mil 0.9843	μm 25	سمك الفيلم - المُختبر
ASTM D882	-	-	المعامل القاطع
ASTM D882	psi 34374.01	MPa 237	
ASTM D882	psi 40755.68	MPa 281	
ASTM D882	-	-	قوة الشد
ASTM D882	psi 1696.94	MPa 11.7	
ASTM D882	psi 1900.0	MPa 13.1	
ASTM D882	psi 8397.7	MPa 57.9	
ASTM D882	psi 7005.34	MPa 48.3	
ASTM D882	-	-	استطالة الشد
ASTM D882	-	% 510	
ASTM D882	-	% 800	

ASTM D1709A

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
	oz 3.88	g 110	صدمة السقوط الحر (Dart Drop)
ASTM D1922	-		قوة التمزق إندورف
ASTM D1922	oz 4.94	g 140	
ASTM D1922	oz 27.51	g 780	
الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-	55	اللمعان
ASTM D1003	-	% 13	الضبابية (Haze)
أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-		غير معروف

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة .Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian : العنوان / Address
District, Shanghai 201400, P.R.China

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com : البريد / Email

www.polymersdata.com : الموقع / Website

86-134-2475-5533+ : الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.