

CERTENE™ LLBF-0822B

LLDPE	الفئة	Muehlstein	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

LLBF-0822B عبارة عن راتنج أولي معتمد مع بوتين-كومونومر، مصمم لإنتاج الأفلام المنفوخة المستخدمة في التعبئة والتغليف للأغراض العامة. يتميز LLBF-0822B بمزيج ممتاز من سهولة المعالجة مع قوة الفيلم الجيدة بالإضافة إلى نطاق واسع لدرجة حرارة الختم الحراري. تشمل تطبيقات LLBF-0822B التعبئة والتغليف الصناعية والأكياس شديدة التحمل والأفلام للأغراض العامة. لا يحتوي LLBF-0822B على مادة مانعة للانزلاق ومادة مانعة للاتصاق متوسطة. يتوافق LLBF-0822B مع لائحة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 21CFR 177.1520(c)3.2a ومعظم اللوائح الدولية المتعلقة باستخدام البولي إيثيلين في ملامسة المواد الغذائية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقاومة التكتل معتدلة	المواد المضافة
-	-	نطاق إحكام واسع	الميزات
-	-	مونومر مشترك بوتين	
-	-	قابلية تشغيل جيدة	
-	-	قوة جيدة	
-	-	مطابقة التعرض للأغذية	
-	-	مقاومة التكتل معتدلة	
-	-	التعبئة والتغليف أفلام	الاستخدامات
-	-		

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	أكياس	تصنيفات الوكالة
-	-	كيس تعبئة ثقيل	
-	-	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1a	الأشكال
-	-	جسيم	طريقة المعالجة
-	-	فيلم النفخ	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.922	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 0.80	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	mil 0.9843	µm 25	سمك الفيلم - المُختبر
ASTM D882	-	-	المعامل القاطع
ASTM D882	psi 30457.98	MPa 210	
ASTM D882	psi 33068.66	MPa 228	
ASTM D882	-	-	قوة الشد
ASTM D882	psi 1399.62	MPa 9.65	
ASTM D882	psi 1595.42	MPa 11.0	
ASTM D882	psi 6497.7	MPa 44.8	
ASTM D882	psi 4699.23	MPa 32.4	
ASTM D882	-	-	استطالة الشد
ASTM D882	-	% 600	
ASTM D882	-	% 870	
ASTM D1709A	oz 3.88	g 110	صدمة السقوط الحر (Dart Drop)

قوة التمزق إلمندورف

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1922	-	-	-
ASTM D1922	oz 3.53	g 100	-
ASTM D1922	oz 14.11	g 400	-

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-	57	اللمعان
ASTM D1003	-	% 12	الضبابية (Haze)

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.