

CERTENE™ LLBF-0822D

LLDPE	الفئة	Muehlstein	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

LLBF-0822D عبارة عن راتنج أولي معتمد مع بوتين-كومونومر، مصمم لإنتاج الأفلام المنفوخة المستخدمة في التعبئة والتغليف للأغراض العامة. يتميز LLBF-0822D بمزيج ممتاز من سهولة المعالجة مع قوة الفيلم الجيدة بالإضافة إلى نطاق واسع لدرجة حرارة الختم الحراري. تشمل تطبيقات LLBF-0822D أكياس الملابس والبطانات وأكياس المنتجات والأفلام للأغراض العامة. يحتوي LLBF-0822D على مادة مانعة للانزلاق متوسطة ونسبة عالية من المادة المانعة للالتصاق. يتوافق LLBF-0822D مع لائحة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 21CFR 177.1520(c)3.2a ومعظم اللوائح الدولية المتعلقة باستخدام البولي إيثيلين في ملامسة المواد الغذائية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقاومة عالية للتكتل	المواد المضافة
-	-	نعومة معتدلة	
-	-	نطاق إحكام واسع	الميزات
-	-	مونومر مشترك بوتين	
-	-	مقاومة عالية للتكتل	
-	-	قابلية تشغيل جيدة	
-	-	قوة جيدة	
-	-	مطابقة التعرض للأغذية	
-	-	نعومة معتدلة	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	التعبئة والتغليف	الاستخدامات
-	-	أفلام	
-	-	تبطين	
-	-	أكياس	
-	-	تطبيق زراعي	
-	-	كيس غسيل	
-	-	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a	تصنيفات الوكالة
-	-	جسيم	الأشكال
-	-	فيلم النفخ	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.922	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 0.80	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	mil 0.9843	µm 25	سمك الفيلم - المُختبر
ASTM D882	-	-	المعامل القاطع
ASTM D882	psi 30457.98	MPa 210	
ASTM D882	psi 33068.66	MPa 228	
ASTM D882	-	-	قوة الشد
ASTM D882	psi 1399.62	MPa 9.65	
ASTM D882	psi 1595.42	MPa 11.0	
ASTM D882	psi 6497.7	MPa 44.8	
ASTM D882	psi 4699.23	MPa 32.4	
ASTM D882	-	-	استطالة الشد
ASTM D882	-	% 600	
ASTM D882	-	% 870	

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1709A	oz 3.88	g 110	صدمة السقوط الحر (Dart Drop)
ASTM D1922	-		قوة التمزق إندورف
ASTM D1922	oz 3.53	g 100	
ASTM D1922	oz 14.11	g 400	

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-	57	اللمعان
ASTM D1003	-	% 12	الضبابية (Haze)

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-		غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China / العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد / Email

www.polymersdata.com / الموقع / Website

86-134-2475-5533+ / الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.