

CERTENE™ LLBF-118A

LLDPE	الفئة	Muehlstein	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

LLBF-118A عبارة عن راتنج أولي معتمد مع بوتين-كومونومر، مصمم لإنتاج الأفلام المنفوخة المستخدمة في التعبئة والتغليف للأغراض العامة. يتميز LLBF-118A بمزيج ممتاز من سهولة المعالجة مع قوة الفيلم الجيدة بالإضافة إلى نطاق واسع لدرجة حرارة الختم الحراري. تشمل تطبيقات LLBF-118A أكياس الملابس وأكياس المنتجات والبطانات. لا يحتوي LLBF-118A على مادة مانعة للانزلاق ولا مادة مانعة للاتصاق. يتوافق LLBF-118A مع لائحة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 21CFR 177.1520(c)3.2a، وشروط الاستخدام A-H وفقًا لـ 21CFR 176.170(c)، الجدول 2.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مونومر مشترك بوتين	الميزات
-	-	قابلية تشغيل جيدة	
-	-	قابلية جيدة للإحكام الحراري	
-	-	مطابقة التعرض للأغذية	
-	-	عام	
-	-	التعبئة والتغليف	الاستخدامات
-	-	أفلام	
-	-	تبطين	
-	-	أكياس	
-	-	عام	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	FDA 21 CFR 176.170(c) الجدول 2 شروط	تصنيفات
-	-	الاستخدام A- H FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a	الوكالة
-	-	جسيم	الأشكال
-	-	فيلم النفخ	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.918	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 1.0	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	mil 0.9843	μm 25	سمك الفيلم - المُختبر
ASTM D882	-	-	المعامل القاطع
ASTM D882	psi 32053.4	MPa 221	
ASTM D882	psi 35969.42	MPa 248	
ASTM D882	-	-	قوة الشد
ASTM D882	psi 1493.89	MPa 10.3	
ASTM D882	psi 1595.42	MPa 11.0	
ASTM D882	psi 5293.89	MPa 36.5	
ASTM D882	psi 4003.05	MPa 27.6	
ASTM D882	-	-	استطالة الشد
ASTM D882	-	% 550	
ASTM D882	-	% 700	
ASTM D1709A	oz 3.17	g 90	صدمة السقوط الحر (Dart Drop)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1922	-	-	قوة التمزق إلمندورف
ASTM D1922	oz 5.29	g 150	
ASTM D1922	oz 10.58	g 300	

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-	35	اللمعان
ASTM D1003	-	% 18	الضبابية (Haze)

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.