

CERTENE™ LLBF-118B

LLDPE	الفئة	Muehlstein	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

LLBF-118B عبارة عن راتنج أولي معتمد مع بوتين-كومونومر، مصمم لإنتاج الأفلام المنفوخة المستخدمة في التعبئة والتغليف للأغراض العامة. يتميز LLBF-118B بمزيج ممتاز من سهولة المعالجة مع قوة الفيلم الجيدة بالإضافة إلى نطاق واسع لدرجة حرارة الختم الحراري. تشمل تطبيقات LLBF-118B أكياس الملابس وأكياس المنتجات والبطانات. لا يحتوي LLBF-118B على مادة مانعة للانزلاق ومادة مانعة للاتصاق متوسطة. يتوافق LLBF-118B مع لائحة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 21CFR 177.1520(c)3.2a، وشروط الاستخدام A-H وفقًا لـ 21CFR 176.170(c)، الجدول 2.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقاومة التكتل معتدلة	المواد المضافة
-	-	مونومر مشترك بوتين	الميزات
-	-	قابلية تشغيل جيدة	
-	-	قابل للإغلاق الحراري	
-	-	قوة جيدة	
-	-	مطابقة التعرض للأغذية	
-	-	مقاومة التكتل معتدلة	
-	-	التعبئة والتغليف	الاستخدامات
-	-	أفلام	
-	-	تبطين	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	أكياس	
-	-	تغليف المواد الغذائية	
-	-	FDA 21 CFR 176.170(c)، الجدول 2 شروط الاستخدام A- H	تصنيفات الوكالة
-	-	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a	
-	-	جسيم	الأشكال
-	-	فيلم النفخ	طريقة المعالجة
الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.918	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 1.0	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	mil 0.9843	µm 25	سمك الفيلم - المُختبر
ASTM D882	-		المعامل القاطع
ASTM D882	psi 27992.33	MPa 193	
ASTM D882	psi 32343.47	MPa 223	
ASTM D882	-		قوة الشد
ASTM D882	psi 1360.46	MPa 9.38	
ASTM D882	psi 1379.31	MPa 9.51	
ASTM D882	psi 5003.81	MPa 34.5	
ASTM D882	psi 4003.05	MPa 27.6	
ASTM D882	-		استطالة الشد
ASTM D882	-	% 550	
ASTM D882	-	% 820	

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1709A	oz 2.82	g 80	صدمة السقوط الحر (Dart Drop)
ASTM D1922	-	-	قوة التمزق إندورف
ASTM D1922	oz 3.53	g 100	
ASTM D1922	oz 19.4	g 550	

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-	35	اللمعان
ASTM D1003	-	% 20	الضبابية (Haze)

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China / العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد / Email

www.polymersdata.com / الموقع / Website

86-134-2475-5533+ / الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.