

CERTENE™ LLBF-120J

LLDPE	الفئة	Muehlstein	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

LLBF-120J عبارة عن راتنج أولي معتمد مع بوتين-كومونومر، مصمم لإنتاج الأفلام المنفوخة المستخدمة في التعبئة والتغليف للأغراض العامة. يتميز LLBF-120J بمزيج ممتاز من سهولة المعالجة مع قوة الفيلم الجيدة بالإضافة إلى نطاق واسع لدرجة حرارة الختم الحراري. تشمل تطبيقات LLBF-120J أكياس الملابس وأكياس المنتجات والبطانات. لا يحتوي LLBF-120J على مادة مانعة للانزلاق ونسبة عالية من المادة المانعة للاتصاق. يتوافق LLBF-120J مع لائحة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 21CFR 177.1520(c)3.1a ومعظم اللوائح الدولية المتعلقة باستخدام البولي إيثيلين في ملامسة المواد الغذائية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقاومة عالية للتكتل	المواد المضافة
-	-	نطاق إحكام واسع	الميزات
-	-	مونومر مشترك بوتين	
-	-	مقاومة عالية للتكتل	
-	-	قابلية تشغيل جيدة	
-	-	قوة جيدة	
-	-	مطابقة التعرض للأغذية	
-	-	التعبئة والتغليف أفلام	الاستخدامات
-	-		
-	-		

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	تَبْطِين	
-	-	أَكْيَاس	
-	-	تطبيق زراعي	
-	-	كيس غسيل	
-	-	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1a	تصنيفات الوكالة
-	-	جسيم	الأشكال
-	-	فيلم النفخ	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.920	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 1.0	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	mil 0.9843	µm 25	سمك الفيلم - المُختبر
ASTM D882	-	-	المعامل القاطع
ASTM D882	psi 27992.33	MPa 193	
ASTM D882	psi 32343.47	MPa 223	
ASTM D882	-	-	قوة الشد
ASTM D882	psi 1360.46	MPa 9.38	
ASTM D882	psi 1379.31	MPa 9.51	
ASTM D882	psi 5003.81	MPa 34.5	
ASTM D882	psi 4003.05	MPa 27.6	
ASTM D882	-	-	استطالة الشد
ASTM D882	-	% 550	
ASTM D882	-	% 820	
ASTM D1709A	oz 3.0	g 85	صدمة السقوط الحر (Dart Drop)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1922	-		قوة التمزق إلمندورف
ASTM D1922	oz 3.53	g 100	
ASTM D1922	oz 21.16	g 600	

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-	35	اللمعان
ASTM D1003	-	% 20	الضبابية (Haze)

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-		غير معروف

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	C°	درجة حرارة المصهور

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.