

CERTENE™ LLBF-122D

LLDPE	الفئة	Muehlstein	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

LLBF-122D عبارة عن درجة أولية معتمدة من كوبوليمر الإيثيلين-بيوتين، مصممة خصيصًا لإنتاج فيلم منفوخ لتطبيقات الأغراض العامة. يتميز LLBF-122D بمزيج ممتاز من سهولة المعالجة مع قوة الفيلم الجيدة جدًا بالإضافة إلى خصائص المتانة. تشمل التطبيقات الرئيسية لـ LLBF-122D البطانات الصناعية والملابس والقمامة وأكياس المنتجات. الحد الأقصى الموصى به لسحب الفيلم هو 0.5 مل. يحتوي LLBF-122D على مادة مانعة للانزلاق متوسطة ونسبة عالية من المادة المانعة للالتصاق. يتوافق LLBF-122D مع لائحة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (a) 3.1 (c) 21CFR 117.1520 ومعظم اللوائح الدولية المتعلقة باستخدام البولي إيثيلين في ملامسة المواد الغذائية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقاومة عالية للتكتل	المواد المضافة
-	-	نعومة معتدلة	
-	-	مونومر مشترك بوتين	الميزات
-	-	مقاومة عالية للتكتل	
-	-	بوليمر مشترك	
-	-	قابلية تشغيل جيدة	
-	-	قوة جيدة	
-	-	متانة جيدة	
-	-	مطابقة التعرض للأغذية	
-	-	نعومة معتدلة	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	أفلام	الاستخدامات
-	-	تُطِين	
-	-	أكياس	
-	-	تطبيق زراعي	
-	-	تغليف المواد الغذائية	
-	-	كيس غسيل	
-	-	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1a	تصنيفات الوكالة
-	-	جسيم	الأشكال
-	-	فيلم النفخ	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.918	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 1.0	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	mil 0.9843	µm 25	سمك الفيلم - المُختبر
ASTM D882	-	-	المعامل القاطع
ASTM D882	psi 30022.87	MPa 207	
ASTM D882	psi 33068.66	MPa 228	
ASTM D882	-	-	قوة الشد
ASTM D882	psi 1199.46	MPa 8.27	
ASTM D882	psi 1199.46	MPa 8.27	
ASTM D882	psi 8006.1	MPa 55.2	
ASTM D882	psi 5903.05	MPa 40.7	
ASTM D882	-	-	استطالة الشد
ASTM D882	-	% 570	
ASTM D882	-	% 840	

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1709A	oz 3.35	g 95	صدمة السقوط الحر (Dart Drop)
ASTM D1922	-	-	قوة التمزق إندورف
ASTM D1922	oz 2.82	g 80	
ASTM D1922	oz 12.34	g 350	

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-	45	اللمعان
ASTM D1003	-	% 17	الضبابية (Haze)

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China / العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد / Email

www.polymersdata.com / الموقع / Website

86-134-2475-5533+ / الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.