

CERTENE™ LLBF-221D

LLDPE	الفئة	Muehlstein	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

LLBF-121D هو راتينج معتمد يحتوي على بوتين-كومونومر، ومصمم خصيصًا لإنتاج أفلام منفوخة لتعبئة الأغراض العامة. يتميز LLBF-121D بقابلية معالجة سهلة مع قوة فيلم جيدة جدًا بالإضافة إلى نطاق واسع لدرجة حرارة الختم الحراري. تشمل التطبيقات الرئيسية لـ LLBF-121D أكياس الملابس وأكياس المنتجات والبطانات. الحد الأقصى الموصى به لسحب الفيلم هو 0.5 مل. يحتوي LLBF-121D على مادة مانعة للانزلاق متوسطة ومادة مانعة للالتصاق عالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقاومة التكتل معتدلة	المواد المضافة
-	-	نعومة معتدلة	
-	-	كثافة منخفضة	الميزات
-	-	مقاومة عالية للتكتل	
-	-	قابلية تشغيل جيدة	
-	-	قابلية جيدة للإحكام الحراري	
-	-	عام	
-	-	نعومة معتدلة	الاستخدامات
-	-	التعبئة والتغليف	
-	-	أفلام تبطين	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	أكياس	
-	-	عام	
-	-	جسيم	الأشكال
-	-	فيلم النفخ	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.921	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 2.0	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	mil 0.9843	μm 25	سمك الفيلم - المُختبر
ASTM D882	-	-	المعامل القاطع
ASTM D882	psi 31183.17	MPa 215	
ASTM D882	psi 36259.5	MPa 250	
ASTM D882	-	-	قوة الشد
ASTM D882	psi 1740.46	MPa 12.0	
ASTM D882	psi 1595.42	MPa 11.0	
ASTM D882	psi 6526.71	MPa 45.0	
ASTM D882	psi 4351.14	MPa 30.0	
ASTM D882	-	-	استطالة الشد
ASTM D882	-	% 650	
ASTM D882	-	% 990	
ASTM D1709A	oz 3.0	g 85	صدمة السقوط الحر (Dart Drop)
ASTM D1922	-	-	قوة التمزق إلمندورف
ASTM D1922	oz 2.82	g 80	
ASTM D1922	oz 19.4	g 550	

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-	65	اللمعان
ASTM D1003	-	% 7.0	الضبابية (Haze)
أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف
معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	C°	درجة حرارة المصهور

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.