

CERTENE™ LLGF-220A

LLDPE	الفئة	Muehlstein	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

LLGF-220A هو إيثيلين-أوكسين كوبوليمر معتمد ومصمم لإنتاج الأفلام المصبوبة التي تتطلب بصريات ممتازة وقوة فيلم فائقة. تشمل تطبيقات LLGF-220A الأغلفة المطاطية والأفلام المشتركة والرقائق. لا يحتوي LLGF-220A على مواد مانعة للانزلاق أو الالتصاق. يتوافق LLGF-220A مع لائحة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 21CFR 177.1520(c)3.2a، وشروط الاستخدام B-H وفقًا لـ 21CFR 176.170(c)، الجدول 2.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	قوة عالية	الميزات
-	-	بوليمر مشترك	
-	-	بصري	
-	-	مطابقة التعرض للأغذية	
-	-	أوكسين كومونومر	
-	-	أفلام	الاستخدامات
-	-	Laminate	
-	-	لف بالتمدد	
-	-	فيلم مصبوب	
-	-	تغليف المواد الغذائية	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	FDA 21 CFR 176.170(c)، الجدول 2 شروط	تصنيفات
-	-	الاستخدام B- H FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a	الوكالة
-	-	جسيم	الأشكال
-	-	صب بالثق المشترك	طريقة
-	-	فيلم مصبوب	المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.920	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 2.3	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	mil 0.7874	μm 20	سمك الفيلم - المُختبر
ASTM D882	-	-	المعامل القاطع
ASTM D882	psi 20015.24	MPa 138	
ASTM D882	psi 23061.04	MPa 159	
ASTM D882	-	-	قوة الشد
ASTM D882	psi 1160.3	MPa 8.00	
ASTM D882	psi 1087.79	MPa 7.50	
ASTM D882	psi 4641.22	MPa 32.0	
ASTM D882	psi 3480.91	MPa 24.0	
ASTM D882	-	-	استطالة الشد
ASTM D882	-	% 430	
ASTM D882	-	% 750	
ASTM D1709A	oz 6.7	g 190	صدمة السقوط الحر (Dart Drop)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1922	-	-	قوة التمزق إلمندورف
ASTM D1922	oz 9.88	g 280	
ASTM D1922	oz 22.93	g 650	

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-	85	اللمعان
ASTM D1003	-	% 2.0	الضبابية (Haze)

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.