

CERTENE™ LLHF-0825B

| | | | |
|----------------------|--------|------------|-----------------|
| LLDPE | الفئة | Muehlstein | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | - | المادة المألوفة |

وصف المنتج

LLHF-0825B عبارة عن كوبوليمر هيكسين أولي معتمد، مصمم لإنتاج أفلام منفوخة تتطلب مزيدًا من متانة الفيلم الجيدة والصلابة. تشمل تطبيقات LLHF-0825B الأكياس شديدة التحمل والبطانات والتعبئة والتغليف الصناعية. يحتوي LLHF-0825B على مادة مانعة للانزلاق ومادة مانعة للالتصاق متوسطة ومادة مساعدة للمعالجة. يتوافق LLHF-0825B مع لائحة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 21CFR 177.1520(c)3.2a ومعظم اللوائح الدولية المتعلقة باستخدام البولي إيثيلين في ملامسة المواد الغذائية.

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | مساعد معالجة | المواد المضافة |
| - | - | مقاومة التكتل معتدلة | |
| - | - | صلب، جيد | الميزات |
| - | - | مونومر هيكسين مشترك | |
| - | - | متانة جيدة | |
| - | - | مطابقة التعرض للأغذية | |
| - | - | مقاومة التكتل معتدلة | |
| - | - | التعبئة والتغليف | الاستخدامات |
| - | - | أفلام | |
| - | - | تبطين | |

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | أكياس | تصنيفات الوكالة |
| - | - | تطبيق صناعي | |
| - | - | كيس تعبئة ثقيل | |
| - | - | FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a | الأشكال |
| - | - | جسيم | طريقة المعالجة |
| - | - | فيلم النفخ | |

| الخواص الفيزيائية | | | |
|-------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D1505 | - | g/cm ³ 0.925 | الكثافة |
| ASTM D1238 | - | g/10 min 0.80 | معدل تدفق كتلة المصهور (MFR) |

| الخواص الميكانيكية | | | |
|--------------------|--------------------|---------------|------------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | mil 0.9843 | μm 25 | سمك الفيلم - المُختبر |
| ASTM D882 | - | | المعامل القاطع |
| ASTM D882 | psi 42061.02 | MPa 290 | |
| ASTM D882 | psi 50038.11 | MPa 345 | |
| ASTM D882 | - | | قوة الشد |
| ASTM D882 | psi 8006.1 | MPa 55.2 | |
| ASTM D882 | psi 5003.81 | MPa 34.5 | |
| ASTM D882 | - | | استطالة الشد |
| ASTM D882 | - | % 400 | |
| ASTM D882 | - | % 700 | |
| ASTM D1709 | oz 4.59 | g 130 | صدمة السقوط الحر (Dart Drop) |
| ASTM D1922 | - | | قوة التمزق إلمندورف |
| ASTM D1922 | oz 10.58 | g 300 | |
| ASTM D1922 | oz 22.93 | g 650 | |

| الخواص البصرية | | | |
|------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D2457 | - | 65 | اللمعان |
| ASTM D1003 | - | % 18 | الضبابية (Haze) |
| أخرى | | | |
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | - | غير معروف |
| معلومات المعالجة | | | |
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | F° 440.6 | C° 227 | درجة حرارة المصهور |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China / العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد / Email

www.polymersdata.com / الموقع / Website

86-134-2475-5533+ / الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.