

CERTENE™ LLHF-117XA

LLDPE	الفئة	Muehlstein	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

LLHF-117XA عبارة عن درجة أولية معتمدة من كوبوليمر الإيثيلين-هيكسين تم تطويرها خصيصًا لبثق أفلام منفوخة فائقة القوة ذات تأثير وصلابة متميزين. يتميز LLHF-117XA بسهولة المعالجة وتُظهر الأفلام قوة تمزق إندورف استثنائية ومقاومة للثقب. تشمل التطبيقات الرئيسية لـ LLHF-117XA البطانات فائقة القوة والأغشية الرقيقة للتغليف وأغشية التغليف المطاطية والحقائب المحمولة فائقة القوة. الحد الأقصى الموصى به لسحب الفيلم هو 0.3 مل. لا يحتوي LLHF-117XA على مواد مانعة للانزلاق أو الالتصاق. يتوافق LLHF-117XA مع لائحة إدارة الغذاء والدواء (c) 21CFR 177.1520 (3.2 (أ) ومعظم اللوائح الدولية المتعلقة باستخدام البولي إيثيلين في ملامسة المواد الغذائية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	بوليمر مشترك	الميزات
-	-	مونومر هيكسين مشترك	
-	-	Perforation resistance	
-	-	مقاومة الصدمات، عالية	
-	-	قابلية تشغيل جيدة	
-	-	مقاومة تمزق جيدة	
-	-	متانة جيدة	
-	-	مطابقة التعرض للأغذية	
-	-	أفلام	الاستخدامات
-	-	تبطين	
-	-		

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	أكياس	
-	-	لف بالتمدد	
-	-	كيس تعبئة ثقيل	
-	-	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a	تصنيفات الوكالة
-	-	جسيم	الأشكال
-	-	فيلم النفخ	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.917	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 1.0	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	mil 0.9843	μm 25	سمك الفيلم - المُختبر
ASTM D882	-	-	المعامل القاطع
ASTM D882	psi 27992.33	MPa 193	
ASTM D882	psi 30022.87	MPa 207	
ASTM D882	-	-	قوة الشد
ASTM D882	psi 1595.42	MPa 11.0	
ASTM D882	psi 1740.46	MPa 12.0	
ASTM D882	psi 7977.09	MPa 55.0	
ASTM D882	psi 5801.52	MPa 40.0	
ASTM D882	-	-	استطالة الشد
ASTM D882	-	% 650	
ASTM D882	-	% 780	
ASTM D1709A	oz 16.93	g 480	صدمة السقوط الحر (Dart Drop)

قوة التمزق إلمندورف

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1922	-	-	-
ASTM D1922	oz 15.17	g 430	-
ASTM D1922	oz 26.45	g 750	-

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-	55	اللمعان
ASTM D1003	-	% 9.0	الضبابية (Haze)

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.