

CERTENE™ LLHF-117XJ

LLDPE	الفئة	Muehlstein	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

LLHF-117XJ عبارة عن بوليمر مشترك معتمد من الإيثيلين والهكسين تم تطويره لثق الأغشية المنفوخة فائقة القوة التي تحتاج إلى تأثير ومثانة متميزين. يتميز LLHF-117XJ بقابلية معالجة جيدة ويظهر قوة تمزق إندورف استثنائية ومقاومة للثقب. تشمل التطبيقات الرئيسية لـ LLHF-117XJ البطانات عالية القوة (الصناعية والاستهلاكية)، والحقائب المحمولة فائقة القوة والتعبئة والتغليف الصناعية. لا يحتوي LLHF-117XJ على مادة مانعة للانزلاق ومادة عالية مضادة للالتصاق. يتوافق LLHF-117XJ مع لائحة FDA رقم 21CFR 177.1520(c)3.2a، وشروط الاستخدام B - H كما هو موضح في الجدول 2 من 21 CFR 176.170(c). يتوافق LLHF-117XJ أيضًا مع معظم اللوائح الدولية المتعلقة باستخدام مادة البولي إيثيلين في ملامسة المواد الغذائية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	بوليمر مشترك	الميزات
-	-	مونومر هيكسين مشترك	
-	-	Perforation resistance	
-	-	مقاومة الصدمات، عالية	
-	-	قابلية تشغيل جيدة	
-	-	مقاومة تمزق جيدة	
-	-	مثانة جيدة	
-	-	مطابقة التعرض للأغذية	

الاستخدامات

-
-

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	التعبئة والتغليف	
-	-	أفلام	
-	-	تَبْطِين	
-	-	أكياس	
-	-	كيس تعبئة ثقيل	
-	-	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a 1	تصنيفات الوكالة
-	-	جسيم	الأشكال
-	-	فيلم النفخ	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.917	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 1.0	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	mil 0.9843	μm 25	سمك الفيلم - المُختبر
ASTM D882	-	-	قوة الشد
ASTM D882	psi 1653.43	MPa 11.4	
ASTM D882	psi 1638.93	MPa 11.3	
ASTM D882	psi 5699.99	MPa 39.3	
ASTM D882	psi 4293.12	MPa 29.6	
ASTM D882	-	-	استطالة الشد
ASTM D882	-	% 700	
ASTM D882	-	% 850	
ASTM D1709	oz 14.11	g 400	صدمة السقوط الحر (Dart Drop)
ASTM D1922	-	-	قوة التمزق إلمندورف
ASTM D1922	-	-	
ASTM D1922	-	-	

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
	-		
	oz 13.4	g 380	
	oz 24.69	g 700	

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
	-	-	غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China / العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد / Email

www.polymersdata.com / الموقع / Website

86-134-2475-5533+ / الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.