

CERTENE™ LLHF-118A

LLDPE	الفئة	Muehlstein	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

LLHF-118A عبارة عن راتينج أولي معتمد مع هيكسين-كومونومر، مصمم لإنتاج أفلام منفوخة تستخدم في التعبئة والتغليف للأغراض العامة. يتميز LLHF-118A بمزيج ممتاز من سهولة المعالجة وقوة الفيلم الجيدة جدًا ونطاق واسع لدرجة حرارة الإغلاق الحراري. تشمل تطبيقات LLHF-118A أكياس الشحن وأكياس الثلج والأغشية المطاطة والبطانات. لا يحتوي LLHF-118A على مواد مانعة للانزلاق أو الالتصاق. يتوافق LLHF-118A مع لائحة إدارة الغذاء والدواء 3.1a (c) 21CFR 177.1520 (شروط الاستخدام C-H) ومعظم اللوائح الدولية المتعلقة باستخدام البولي إيثيلين في ملامسة المواد الغذائية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	كثافة منخفضة	الميزات
-	-	قوة عالية	
-	-	مونومر هيكسين مشترك	
-	-	قابلية تشغيل جيدة	
-	-	قابلية جيدة للإحكام الحراري	
-	-	مطابقة التعرض للأغذية	
-	-	التعبئة والتغليف	الاستخدامات
-	-	أفلام	
-	-	تطبيقات	
-	-	أكياس	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1a	تصنيفات الوكالة
-	-	جسيم	الأشكال
-	-	فيلم النفخ	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.918	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 1.0	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	mil 0.9843	µm 25	سمك الفيلم - المُختبر
ASTM D882	-	-	المعامل القاطع
ASTM D882	psi 28572.49	MPa 197	
ASTM D882	psi 33938.89	MPa 234	
ASTM D882	-	-	قوة الشد
ASTM D882	psi 1299.54	MPa 8.96	
ASTM D882	psi 1399.62	MPa 9.65	
ASTM D882	psi 4800.76	MPa 33.1	
ASTM D882	psi 3495.42	MPa 24.1	
ASTM D882	-	-	استطالة الشد
ASTM D882	-	% 520	
ASTM D882	-	% 800	
ASTM D1709A	oz 5.64	g 160	صدمة السقوط الحر (Dart Drop)
ASTM D1922	-	-	قوة التمزق إلمندورف
ASTM D1922	oz 14.11	g 400	
ASTM D1922	oz 22.22	g 630	

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-	55	اللمعان
ASTM D1003	-	% 14	الضبابية (Haze)
أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.