

CERTENE™ LLHF-120F

LLDPE	الفئة	Muehlstein	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

LLHF-120F هو راتينج أساسي معتمد مع مونومر هيكسين، مصمم لإنتاج أفلام منفوخة تستخدم في التعبئة والتغليف للأغراض العامة. يتميز LLHF-120F بمزيج ممتاز من سهولة المعالجة وقوة الفيلم الجيدة جدًا ونطاق درجة حرارة الختم الحراري الواسع. تشمل تطبيقات LLHF-120F أكياس الشحن وأكياس الثلج والأغشية المطاطة والبطانات. يحتوي LLHF-120F على انزلاق عالي ومضاد للالتصاق عالي. يتوافق LLHF-120F مع لائحة إدارة الغذاء والدواء FDA 21CFR 177.1520(c)3.1a ومعظم اللوائح الدولية المتعلقة باستخدام البولي إيثيلين في ملامسة المواد الغذائية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	نعومة عالية	المواد المضافة
-	-	مقاومة عالية للتكتل	
-	-	نطاق إحكام واسع	الميزات
-	-	نعومة عالية	
-	-	مقاومة عالية للتكتل	
-	-	مونومر هيكسين مشترك	
-	-	قابلية تشغيل جيدة	
-	-	قوة جيدة	
-	-	مطابقة التعرض للأغذية	

الاستخدامات

-

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	التعبئة والتغليف	
-	-	أفلام	
-	-	تَبْطِين	
-	-	أكياس	
-	-	لف بالتمدد	
-	-	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1a	تصنيفات الوكالة
-	-	جسيم	الأشكال
-	-	فيلم النفخ	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.920	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 1.0	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	mil 0.9843	μm 25	سمك الفيلم - المُختبر
ASTM D882	-	-	المعامل القاطع
ASTM D882	psi 28572.49	MPa 197	
ASTM D882	psi 33938.89	MPa 234	
ASTM D882	-	-	قوة الشد
ASTM D882	psi 1299.54	MPa 8.96	
ASTM D882	psi 1399.62	MPa 9.65	
ASTM D882	psi 4800.76	MPa 33.1	
ASTM D882	psi 3495.42	MPa 24.1	
ASTM D882	-	-	استطالة الشد
ASTM D882	-	% 520	
ASTM D882	-	% 800	

ASTM D1709A

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
	oz 5.64	g 160	صدمة السقوط الحر (Dart Drop)
ASTM D1922	-		قوة التمزق إندورف
ASTM D1922	oz 14.11	g 400	
ASTM D1922	oz 22.22	g 630	
الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-	38	اللمعان
ASTM D1003	-	% 19	الضبابية (Haze)
أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.