

CERTENE™ LLHF-122XH

LLDPE	الفئة	Muehlstein	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

LLHF-122XH هو بوليمر إيثيلين-هيكسين من الدرجة الممتازة المعتمدة تم تطويره خصيصًا لعملية بثق الأفلام المنفوخة ذات القوة الفائقة التي تتميز بتأثير رائع وصلابة. يتميز LLHF-122XH بقدرته معالجة جيدة وتظهر الأفلام قوة تمزق استثنائية ومقاومة للثقب. تشمل التطبيقات الرئيسية لـ LLHF-122XH بطانات فائقة القوة، أفلام الترقق، أفلام التغليف الممتدة، وحقائب السفر الفائقة القوة. الحد الأقصى الموصى به لسحب الفيلم هو 0.3 مل. يحتوي LLHF-122XH على انزلاق عالي ومضاد للكتل عالي جدًا. يتوافق LLHF-122XH مع تنظيمات إدارة الغذاء والدواء FDA 21CFR 177.1520 (ج) 3.2 (أ) ومعظم اللوائح الدولية المتعلقة باستخدام البولي إيثيلين في الاتصال مع المواد الغذائية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	نعومة عالية	المواد المضافة
-	-	مقاومة عالية للتكتل	
-	-	مقاومة فائقة للصدمات	الميزات
-	-	متانة فائقة الارتفاع	
-	-	نعومة عالية	
-	-	مقاومة عالية للتكتل	
-	-	قوة عالية	
-	-	بوليمر مشترك	
-	-	مونومر هيكسين مشترك	
-	-	Perforation resistance	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	قابلية تشغيل جيدة	
-	-	مقاومة تمزق جيدة	
-	-	مطابقة التعرض للأغذية	
-	-	أفلام تَبْطِين كيس تعبئة ثقيل	الاستخدامات
-	-	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a	تصنيفات الوكالة
-	-	جسيم	الأشكال
-	-	فيلم النفخ	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.922	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 1.0	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	mil 0.9843	μm 25	سمك الفيلم - المُختبر
ASTM D882	-	-	المعامل القاطع
ASTM D882	psi 27992.33	MPa 193	
ASTM D882	psi 30022.87	MPa 207	
ASTM D882	-	-	قوة الشد
ASTM D882	psi 1595.42	MPa 11.0	
ASTM D882	psi 1696.94	MPa 11.7	
ASTM D882	psi 8006.1	MPa 55.2	
ASTM D882	psi 5801.52	MPa 40.0	
ASTM D882	-	-	استطالة الشد
ASTM D882	-	-	
ASTM D882	-	-	

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
	-		
	-	% 650	
	-	% 780	
ASTM D1709	oz 16.93	g 480	صدمة السقوط الحر (Dart Drop)
ASTM D1922	-		قوة التمزق إلمندورف
ASTM D1922	oz 15.17	g 430	
ASTM D1922	oz 26.45	g 750	

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-	55	اللمعان
ASTM D1003	-	% 12	الضبابية (Haze)

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-		غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
والتصدير المحدودة **شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد**

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.