

CERTENE™ LLI-5026G

LLDPE	الفئة	Muehlstein	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

LLI-5026G عبارة عن بوليمر مشترك حبيبي وأساسي معتمد مصمم لتسهيل المزج مع الأصباغ والإضافات المنزلفة والمضادة للالتصاق والمواد الأخرى مما يجعله راتينجًا أساسيًا ممتازًا لمنتجات الدفعة الرئيسية. يتوافق LLI-5026G مع لائحة إدارة الغذاء والدواء (c) FDA 21CFR 177.1520 3.1a ومعظم اللوائح الدولية المتعلقة باستخدام البولي إيثيلين في ملامسة المواد الغذائية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	بوليمر مشترك	الميزات
-	-	مطابقة التعرض للأغذية	
-	-	خلط	الاستخدامات
-	-	مادة مركزة	
-	-	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1a	تصنيفات الوكالة
-	-	جسيمات	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.926	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 50	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ASTM D1693	-	hr 5.00	مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 2204.58	MPa 15.2	قوة الشد
ASTM D638	-	% 90	استطالة الشد
ASTM D790	psi 64977.02	MPa 448	معامل الانحناء
ASTM D256	ft·lb/in 8.24	J/m 440	صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D746	F° 85.0-	C° 65.0-	درجة حرارة الهشاشة
ASTM D1525	F° 195.8	C° 91.0	درجة حرارة تليين فيكات

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.