

## CERTENE™ LLMF-116A

mLLDPE	الفئة	Muehlstein	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

## وصف المنتج

LLMF-116A عبارة عن راتينج أساسي معتمد مصمم لإنتاج أفلام منفوخة تحتاج إلى بصريات ممتازة وقوة فيلم فائقة وأداء ممتاز للختم الحراري. تشمل تطبيقات LLMF-116A التعبئة والتغليف شديدة التحمل وأكياس الثلج وطبقة مانعة للتسرب في البثق المشترك. لا يحتوي LLMF-116A على انزلاق ولا يحتوي على مضاد للانزلاق ولكنه يحتوي على مساعد معالجة. يتوافق LLMF-116A مع لائحة إدارة الغذاء والدواء FDA 21CFR 177.1520(c)3.2a، وشروط الاستخدام B-H.

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مساعد معالجة	المواد المضافة
-	-	بصري	الميزات
-	-	قوة جيدة	
-	-	قابلية جيدة للإحكام الحراري	
-	-	مطابقة التعرض للأغذية	
-	-	التعبئة والتغليف	الاستخدامات
-	-	أفلام	
-	-	أكياس	
-	-	تطبيقات بصرية	
-	-	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a 1	تصنيفات الوكالة

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	جسيم	الأشكال
-	-	فيلم النفخ	طريقة المعالجة
-	-	صب بالثق المشترك	
الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm <sup>3</sup> 0.916	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 1.4	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	mil 0.9843	μm 25	سمك الفيلم - المُختبر
ASTM D882	-		المعامل القاطع
ASTM D882	psi 23931.27	MPa 165	
ASTM D882	psi 25961.8	MPa 179	
ASTM D882	-		قوة الشد
ASTM D882	psi 1972.52	MPa 13.6	
ASTM D882	psi 1493.89	MPa 10.3	
ASTM D882	psi 7599.99	MPa 52.4	
ASTM D882	psi 7396.94	MPa 51.0	
ASTM D882	-		استطالة الشد
ASTM D882	-	% 480	
ASTM D882	-	% 590	
ASTM D1709	oz 38.8	g 1100	صدمة السقوط الحر (Dart Drop)
ASTM D1922	-		قوة التمزق إلمندورف
ASTM D1922	oz 8.11	g 230	
ASTM D1922	oz 17.64	g 500	

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-	130	اللمعان
ASTM D1003	-	% 4.0	الضبابية (Haze)
أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف
معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 399.2	C° 204	درجة حرارة المصهور

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China  
العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact  
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد / Email

www.polymersdata.com / الموقع / Website

86-134-2475-5533+ / الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.