

CERTENE™ LLMF-118A

mLLDPE	الفئة	Muehlstein	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

LLMF-118A عبارة عن راتينج أولي معتمد مصمم لإنتاج الأفلام المنفوخة التي تحتاج إلى بصريات ممتازة وقوة فيلم فائقة وأداء ممتاز في منع التسرب الحراري. تشمل تطبيقات LLMF-118A التعبئة والتغليف شديدة التحمل وأكياس الثلج وطبقة مانعة للتسرب في البثق المشترك. لا يحتوي LLMF-118A على مواد مانعة للانزلاق أو مضادة للالتصاق ويحتوي على مساعد للمعالجة. يتوافق LLMF-118A مع لائحة إدارة الغذاء والدواء 21CFR 177.1520(c)3.2a، وشروط الاستخدام B-H.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مساعد معالجة	المواد المضافة
-	-	بصري	الميزات
-	-	قوة جيدة	
-	-	قابلية جيدة للإحكام الحراري	
-	-	مطابقة التعرض للأغذية	
-	-	التعبئة والتغليف	الاستخدامات
-	-	أفلام	
-	-	أكياس	
-	-	تطبيقات بصرية	
-	-	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a 1	تصنيفات الوكالة

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	جسيم	الأشكال
-	-	فيلم النفخ	طريقة المعالجة
-	-	صب بالثق المشترك	
الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.918	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 1.0	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	mil 0.9843	μm 25	سمك الفيلم - المُختبر
ASTM D882	-		المعامل القاطع
ASTM D882	psi 25381.65	MPa 175	
ASTM D882	psi 27702.26	MPa 191	
ASTM D882	-		قوة الشد
ASTM D882	psi 1551.91	MPa 10.7	
ASTM D882	psi 1399.62	MPa 9.65	
ASTM D882	psi 8499.23	MPa 58.6	
ASTM D882	psi 7498.46	MPa 51.7	
ASTM D882	-		استطالة الشد
ASTM D882	-	% 450	
ASTM D882	-	% 600	
ASTM D1709	oz 28.22	g 800	صدمة السقوط الحر (Dart Drop)
ASTM D1922	-		قوة التمزق إلمندورف
ASTM D1922	oz 8.11	g 230	
ASTM D1922	oz 17.64	g 500	

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-	130	اللمعان
ASTM D1003	-	% 4.0	الضبابية (Haze)
أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف
معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 399.2	C° 204	درجة حرارة المصهور

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **العنوان / Address**

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) **/ Contact المسؤول:**

sales@su-jiao.com **/ البريد / Email**

www.polymersdata.com **/ الموقع / Website**

86-134-2475-5533+ **/ الجوال / Mobile**

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.