

## CERTENE™ PE 30000

|                      |        |            |                |
|----------------------|--------|------------|----------------|
| PE Alloy             | الفئة  | Muehlstein | المصنع         |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | -          | المادة المألثة |

## وصف المنتج

CERTENE™ PE 30000 هي مادة بولي إيثيلين. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية.

## المواصفات الفنية

| معلومات عامة |                    |               |         |
|--------------|--------------------|---------------|---------|
| الاختبار     | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| -            | -                  | Pellets       | الأشكال |

## الخواص الفيزيائية

| الاختبار    | النظام الإمبراطوري | النظام المتري           | الخاصية                                |
|-------------|--------------------|-------------------------|--|
| ASTM D4883  | -                  | g/cm <sup>3</sup> 0.925 | الكثافة                                |
| ASTM D1238  | -                  | g/10 min 20             | معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)           |
| ASTM D1693B | -                  | hr                      | مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي |

| الخواص الميكانيكية |                    |               |                |
|--------------------|--------------------|---------------|----------------|
| الاختبار           | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية        |
| ASTM D638          | psi 2001.52        | MPa 13.8      | قوة الشد       |
| ASTM D638          | -                  | % 350         | استطالة الشد   |
| ASTM D790B         | psi 37999.96       | MPa 262       | معامل الانحناء |

| الخواص الحرارية |                    |               |                          |
|-----------------|--------------------|---------------|--------------------------|
| الاختبار        | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية                  |
| ASTM D1525      | F° 203.0           | C° 95.0       | درجة حرارة تليين فيكات   |
| ASTM D3418      | F° 255.2           | C° 124        | ذروة درجة حرارة الانصهار |

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.