

CERTENE™ PBM-05NB

PP Homopolymer	الفئة	Muehlstein	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

PBM-05NB عبارة عن درجة أساسية معتمدة NO BREAK تم تطويرها لتأثير Izod العالي للغاية. تُظهر الحاويات المنتجة بواسطة معدات التشكيل الحراري أو البثق النفخ أو القولية بالحقن النفخ تأثيرًا جيدًا عند السقوط في درجات الحرارة المنخفضة. تشمل التطبيقات النموذجية لـ PBM-05NB المستحضرات الصيدلانية والأغذية ومنتجات الألبان ومستحضرات التجميل وأدوات الزينة ومنتجات المساعدة الصحية التي تتطلب صلابة فائقة ومتانة وخصائص حسية جيدة. يتوافق PBM-05NB مع لائحة إدارة الغذاء والدواء 3.1+3.2 (c)(3)(i) FDA 21CFR 177.1520 (a)، ومعظم اللوائح الدولية المتعلقة باستخدام مادة البولي بروبيلين في ملامسة الطعام.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقبول لملامسة الأغذية	الميزات
-	-	خصائص حسية جيدة	
-	-	متانة جيدة	
-	-	صلابة عالية	
-	-	بوليمر مشترك مقاوم للصدمات	
-	-	مقاومة الصدمات في درجة حرارة منخفضة	
-	-	مقاومة فائقة للصدمات	
-	-	إكسسوارات الحمامات	الاستخدامات
-	-	مستحضرات التجميل	
-	-	حاويات الطعام	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	تطبيقات طبية/رعاية صحية	
-	-	Pharmaceuticals	
-	-	FDA 21 CFR 177.1520(a) 3 (i)	تصنيفات الوكالة
-	-	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1	
-	-	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2	
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	قوية النفخ بالثق	طريقة المعالجة
-	-	قوية النفخ بالحقن	
-	-	التشكيل الحراري	
الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.902	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 0.50	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ASTM D785	-	78	صلابة روكويل
الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 4293.12	MPa 29.6	قوة الشد
ASTM D638	-	% 10	استطالة الشد
ASTM D790	psi 194350.92	MPa 1340	معامل الانحناء
ASTM D256	-	لا يوجد كسر	صدمة إيزود المحززة
الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	F° 190.4	C° 88.0	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1525	F° 275.0	C° 135	درجة حرارة تليين فيكات

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة .Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian : العنوان / Address
District, Shanghai 201400, P.R.China

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com : البريد / Email

www.polymersdata.com : الموقع / Website

86-134-2475-5533+ : الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.