

CERTENE™ PBM-20AN

PP Homopolymer	الفئة	Muehlstein	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

PBM-20AN هي درجة أولية معتمدة لتطبيقات القولية بالحقن التي تحتاج إلى أداء متوسط التأثير. يحتوي PBM-20AN على عامل تنوي وعامل مضاد للكهرباء الساكنة. تشمل تطبيقات PBM-20AN حاويات التخزين والصناديق والأقفاس. يتوافق PBM-20AN مع لائحة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 21CFR 177.1520(c) 3.1a، وشروط الاستخدام B-H (لكل 21 CFR 176.170(c)).

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	عامل نواة	المواد المضافة
-	-	خاصية مضادة للكهرباء الساكنة	
-	-	مُتَكَوِّن	الميزات
-	-	بوليمر مشترك مقاوم للصدمات	
-	-	خاصية مضادة للكهرباء الساكنة	
-	-	مطابقة التعرض للأغذية	
-	-	مقاومة صدمات متوسطة	
-	-	حاوية	الاستخدامات
-	-	صندوق تحميل	
-	-	FDA 21 CFR 176.170(c) 1	تصنيفات الوكالة
-	-	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1a	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	جسيم	الأشكال
-	-	قولية بالحقن	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.900	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 20	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 3800.0	MPa 26.2	قوة الشد
ASTM D638	-	% 7.0	استطالة الشد
ASTM D790	psi 149389.14	MPa 1030	معامل الانحناء
ASTM D256	ft·lb/in 2.06	J/m 110	صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	F° 194.0	C° 90.0	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.