

CERTENE™ PBM-20N

PP Homopolymer	الفئة	Muehlstein	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

PBM-20N عبارة عن درجة أولية معتمدة ومُنَوَّاة لتطبيقات القولية بالحقن التي تحتاج إلى أداء متوسط للصدمات. تشمل تطبيقات PBM-20N حاويات التخزين والصناديق والأقفاص. يتوافق PBM-20N مع لائحة إدارة الغذاء والدواء 3.2a (c) 177.1520 CFR 21، شروط الاستخدام B-H (لكل CFR 21 176.170 (c)).

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	عامل نواة	المواد المضافة
-	-	مُتَكَوِّن	الميزات
-	-	بوليمر مشترك مقاوم للصدمات	
-	-	مطابقة التعرض للأغذية	
-	-	مقاومة صدمات متوسطة	
-	-	حاوية	الاستخدامات
-	-	صندوق تحميل	
-	-	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a 1	تصنيفات الوكالة
-	-	جسيم	الأشكال
-	-	قولبة بالحقن	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.900	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 20	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 3800.0	MPa 26.2	قوة الشد
ASTM D638	-	% 7.0	استطالة الشد
ASTM D790	psi 179847.12	MPa 1240	معامل الانحناء
ASTM D256	ft·lb/in 2.43	J/m 130	صدمة إيروز المحزنة

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd وشنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China / العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد / Email

www.polymersdata.com / الموقع / Website

86-134-2475-5533+ / الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.