

CERTENE™ PBM-20NB

PP Homopolymer	الفئة	Muehlstein	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

PBM-20NB هي درجة أولية معتمدة مصممة خصيصًا لتطبيقات القابلة للحقن التي تتميز بأداء عالي للصدمات. تشمل تطبيقات PBM-20NB حاويات التخزين والألعاب والصناديق والمنتجات الاستهلاكية. يتوافق PBM-20NB مع لائحة إدارة الغذاء والدواء 21CFR 177.1520 المتعلقة باستخدام البولي بروبيلين في ملامسة المواد الغذائية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	بوليمر مشترك مقاوم للصدمات	الميزات
-	-	مقاومة الصدمات، عالية	
-	-	مطابقة التعرض للأغذية	
-	-	حاوية	الاستخدامات
-	-	ألعاب	
-	-	مجال تطبيق السلع الاستهلاكية	
-	-	صندوق تحميل	
-	-	FDA 21 CFR 177.1520	تصنيفات الوكالة
-	-	جسيم	الأشكال
-	-	قابلة للحقن	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.900	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 20	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ASTM D785	-	90	صلابة روكويل

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 3045.8	MPa 21.0	قوة الشد
ASTM D638	-	% 8.0	استطالة الشد
ASTM D790	psi 139961.67	MPa 965	معامل الانحناء
ASTM D256	-	لا يوجد كسر	صدمة إيزود المحززة

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.