

CERTENE™ PHS-2

PP Homopolymer	الفئة	Muehlstein	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

PHS-2 هو هوموبوليمر معتمد ومصمم خصيصًا لثق الصفائح لعمليات التشكيل الحراري. يحتوي PHS-2 على عامل تنوي يتميز بوضوح عالٍ وقوة ذوبان ممتازة. يتوافق PHS-2 مع لائحة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 3.2a (c) 177.1520 CFR 21 المتعلقة باستخدام البولي بروبيلين في ملامسة المواد الغذائية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	عامل نواة	المواد المضافة
-	-	مُتَكَوِّن	الميزات
-	-	هوموبوليمر	
-	-	قوة جيدة	
-	-	تعريف، عالي	
-	-	مطابقة التعرض للأغذية	
-	-		الاستخدام الموثوقة
-	-	FDA 21 CFR 3.2a (c)177.1520	تصنيفات الوكالة
-	-		الأشكال
-	-		جسيم

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	قوية بثق الألواح	طريقة المعالجة
-	-	التشكيل الحراري	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.901	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 2.0	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 5105.34	MPa 35.2	قوة الشد
ASTM D638	-	% 10	استطالة الشد
ASTM D790	psi 230610.42	MPa 1590	معامل الانحناء
ASTM D256	ft·lb/in 1.29	J/m 69	صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	F° 217.4	C° 103	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل
ASTM D1525	F° 293.0	C° 145	درجة حرارة تليين فيكات

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1003	-	% 14	الضبابية (Haze)

أخرى	الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
غير معروف	-	-		

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.