Mytex® AN206L-02

المصنع	Mytex Polymers	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Mytex® AN206L-02 هو منتج بولي بروبيلين. وهو متوفر في أمريكا الشمالية. التطبيق النموذجي: السيارات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	أجزاء خارجية للسيارات تحت غطاء محرك السيارة	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.900 g/cm³	-	Internal Method
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	31 g/10 min	-	Internal Method
انكماش القالب	1.2E-3 %	-	Internal Method

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 21.0	psi 3045.8	Internal Method
استطالة الشد	% 150	-	Internal Method
معامل الانحناء	MPa 920	psi 133434.96	Internal Method
قوة الانحناء	MPa 26.0	psi 3770.99	Internal Method
صدمة إيزود المحززة	J/m 49 J/m 210	- ft·lb/in 0.9178 ft·lb/in 3.93	Internal Method - -

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	C° 110	F° 230.0	Internal Method

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة صدمة دوبونت	J 17.0 J 24.0	- - -	Internal Method - -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.