# Mytex® AS23KW-01

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Mytex Polymers | **الفئة** | PP Homopolymer |
| **المادة المالئة** | تلك | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

بولي بروبيلين مركب مملوء بالتلك يتم إنتاجه لتطبيقات السيارات الداخلية باستخدام تقنية Mytex™.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الحشو / التعزيز** | تلك | - | - |
| **الميزات** | غرض عام | - | - |
| **الاستخدامات** | أجزاء داخلية للسيارات | - | - |
| **الأشكال** | Pellets | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 1.00 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)** | 18 g/10 min | - | ASTM D1238 |
| **محتوى الرماد** | 15 % | - | ASTM D5630 |
| | | | ISO 868 |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **صلابة شور** | 63 | - | |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **إجهاد الشد** | 26.0 MPa | 3770.99 psi | ISO 527-2/50 |
| **معامل الانحناء** | 2000 MPa | 290076.0 psi | ISO 178 |
| **قوة صدمة إيزود المحززة** | 5.0 kJ/m² | 2.38 ft·lb/in² | ISO 180 |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة انحراف الحرارة** | 110 C° | 230.0 F° | ISO 75-2/B |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.