Mytex® AS33L-07VS

المصنع	Mytex Polymers	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	12% تلك	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

AS33L-07VS عبارة عن بولي بروبيلين مُعدَّل بالمطاط المركب مع تأثير جيد وخصائص تدفق ممتازة للمادة. تم تصميم هذا المنتج لتطبيقات الطلاء والقولبة الملونة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	تلك، 12% حشو بالوزن	-	-
المواد المضافة	Rubber Impact Modifier	-	-
الميزات	مقاومة جيدة للصدمات تدفق عالي معدل لمقاومة الصدمات قابل للطلاء	- - - -	- - - -
الاستخدامات	تطبيقات السيارات مصد السيارة أجزاء خارجية للسيارات زخرفة خارجية للسيارات واجهات	- - - - -	- - - - -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.980 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	22 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة شور	65	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	18.0 MPa	2610.68 psi	ISO 527-2/50
معامل الانحناء	1330 MPa	192900.54 psi	ISO 178
قوة صدمة إيزود المحززة	51 kJ/m²	24.27 ft·lb/in²	ISO 180

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	82.0 C°	179.6 F°	ISO 75-2/B

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.