Mytex® AS33L(W)-06

المصنع	Mytex Polymers	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	تلك	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

AS33L(W-06 عبارة عن بولي بروبيلين مركب ومعدل بالتلك والمطاط لتطبيقات السيارات الخارجية. تتميز المادة بقابلية قولبة فائقة وتوازن ممتاز بين الصلابة العالية وخصائص أداء تأثير جيدة. متوفرة في إصدارات ملونة مسبقًا عامة أو خاصة بالعميل مع أو بدون إضافات مقاومة للعوامل الجوية و/أو الخدش.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	تلك	-	-
المواد المضافة	Rubber Impact Modifier	-	-
الميزات	قابلية تشكيل جيدة مقاومة عالية للصدمات صلابة عالية معدل لمقاومة الصدمات قابل للطلاء	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	تطبيقات السيارات أجزاء خارجية للسيارات زخرفة خارجية للسيارات	- - -	- - -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.968 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	28 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة روكويل	50	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	20.0 MPa	2900.76 psi	ASTM D638
معامل الانحناء	1400 MPa	203053.2 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	550 J/m	10.3 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	100 C°	212.0 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.