Mytex® AS33LW

المصنع	Mytex Polymers	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	تلك	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

AS33LW عبارة عن مادة بولي بروبيلين مركبة ومعدلة بالتلك والمطاط لتطبيقات السيارات الخارجية. تتميز المادة بقابلية تشكيل ممتازة وتوازن ممتاز بين الصلابة العالية وخصائص أداء التأثير الجيدة. متوفر في نسخة عامة أو محددة مسبقًا وملونة حسب الطلب مع أو بدون إضافات مقاومة للعوامل الجوية و/أو الخدش.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	تلك	-	-
المواد المضافة	Rubber Impact Modifier	-	-
الميزات	مقاومة جيدة للصدمات قابلية تشكيل جيدة صلابة عالية معدل لمقاومة الصدمات قابل للطلاء	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	أجزاء خارجية للسيارات زخرفة خارجية للسيارات	- -	- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	الألوان المتوفرة	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.980 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	35 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة روكويل	58	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	21.0 MPa	3045.8 psi	ASTM D638
معامل الانحناء	1470 MPa	213205.86 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	600 J/m	11.24 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	95.0 C°	203.0 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.