Mytex® AS43L(W)-01

المصنع	Mytex Polymers	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

AS43L(W0-01 عبارة عن بولي بروبيلين مُعدَّل بالمطاط المركب يتميز بتأثير جيد وخصائص تدفق ممتازة للمادة. تم تصميم هذا المنتج للتطبيقات المطلية والمقولبة بالألوان.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	Rubber Impact Modifier	-	-
الميزات	مقاومة جيدة للصدمات تدفق عالي معدل لمقاومة الصدمات قابل للطلاء	- - - -	- - - -
الاستخدامات	مصد السيارة أجزاء خارجية للسيارات	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.930 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	22 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة شور	57	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	18.0 MPa	2610.68 psi	ISO 527-2/50
معامل الانحناء	1090 MPa	158091.42 psi	ISO 178
قوة صدمة إيزود المحززة	50 kJ/m²	23.79 ft·lb/in²	ISO 180

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	79.0 C°	174.2 F°	ISO 75-2/B

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.