Mytex® AS78L(W)-GM-02

المصنع	Mytex Polymers	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

AS78L(W)-GM-02 عبارة عن مادة بولي بروبيلين مُعدلة بالمطاط المركب تتميز بتأثير جيد وخصائص تدفق ممتازة للمواد. يتوفر هذا المنتج باللون الأسود العام لتطبيقات الطلاء الكاملة وباللون الطبيعي أو الملون مسبقًا لتطبيقات القولبة بالألوان و/أو الطلاء الجزئي.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	Rubber Impact Modifier	-	-
الميزات	تدفق جيد مقاومة جيدة للصدمات معدل لمقاومة الصدمات	- - -	- - -
الاستخدامات	مصد السيارة أجزاء خارجية للسيارات	- -	- -
المظهر	أسود لون طبيعي لون غير محدد	- - -	- - -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.988 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	25 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوى الرماد	14 %	-	ASTM D5630
صلابة شور	53	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	17.0 MPa	2465.65 psi	ISO 527-2/50
معامل الانحناء	1070 MPa	155190.66 psi	ISO 178
قوة صدمة إيزود المحززة	50 kJ/m²	23.79 ft·lb/in²	ISO 180

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	74.0 C°	165.2 F°	ISO 75-2/B

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.