Mytex® AS88L-01

المصنع	Mytex Polymers	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

AS88L-01 عبارة عن مادة بولي بروبيلين مُعدلة بالإيلاستومر المركب تتميز بتأثير جيد وخصائص تدفق ممتازة للمواد. تم تصميم هذا المنتج للتطبيقات المطلية والمقولبة بالألوان وهو مناسب بشكل خاص لتطبيق واجهة المصد الرقيقة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	معدل مقاومة الصدمات	-	-
الميزات	مقاومة جيدة للصدمات تدفق عالي معدل لمقاومة الصدمات قابل للطلاء	- - - -	- - - -
الاستخدامات	مصد السيارة أجزاء خارجية للسيارات واجهات	- - -	- - -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.04 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	26 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة شور	55	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	17.0 MPa	2465.65 psi	ISO 527-2/50
معامل الانحناء	1730 MPa	250915.74 psi	ISO 178
قوة صدمة إيزود المحززة	45 kJ/m²	21.41 ft·lb/in²	ISO 180

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	98.0 C°	208.4 F°	ISO 75-2/B

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.