Mytex® AS23K-01

المصنع	Mytex Polymers	**الفئة**	TPO
المادة المالئة	تلك	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تم إنتاج بولي بروبيلين مركب معبأ بالتالك غير مستقر للأشعة فوق البنفسجية لتطبيقات داخلية للسيارات باستخدام تقنية Mytex®.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	تلك	-	-
الاستخدامات	أجزاء داخلية للسيارات زخرفة داخلية للسيارات	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.00 g/cm³	-	ISO 1183/A
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	17 g/10 min	-	ISO 1133
محتوى الرماد	15 %	-	ISO 3451-1

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	26.0 MPa	3770.99 psi	ISO 527-2/50
معامل الانحناء	2130 MPa	308930.94 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	7.0 kJ/m²	3.33 ft·lb/in²	ISO 179/1eA
قوة صدمة إيزود المحززة		-	ISO 180
	2.0 kJ/m²	0.9516 ft·lb/in²	-
	4.0 kJ/m²	1.9 ft·lb/in²	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة		-	-
	116 C°	240.8 F°	ISO 75-2/B
	60.0 C°	140.0 F°	ISO 75-2/A

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.